



Producteur : SARL CHAVAZ Père et Fils - Carrière du Salève
Granulats : Gravillon 4/6.3 Concassé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé


Fiche Technique selon NF P 18545

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme																Catégorie					
	4	6.3	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043																Code CNC III (20/01/2020)			
		d/2	d	D	1.4D				2D													
		0.063	2	3.15	4	5	6.3	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14	18	20	f	FI	FM	MBF	W	
Etendue e					10		10															
V.S.S.+U			6		17		95										1.30	34.00				
V.S.S.			5		12		90										1.00	30.00				
V.S.I.					2		80			98			100									
V.S.I.-U					0		75			97												

Partie informative
Résultats de production

	du 05/07/19 au 18/12/19																			
	0.063	2	3.15	4	5	6.3	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14	18	20	f	FI	FM	MBF	W
Maximum	1.4	4	9	17	54	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.42	19.64	5.93		3.8
Xf+1.25xEcart-types	1.3	3	6	10	47	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.33		5.92		2.0
Moyenne Xf	0.9	2	3	7	33	84	99	100	100	100	100	100	100	100	100	0.91	13.33	5.87	3.80	0.9
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	1	3	20	81	98	100	100	100	100	100	100	100	100	0.49		5.81		0.0
Minimum	0.3	1	1	2	13	80	95	100	100	100	100	100	100	100	100	0.33	8.63	5.75		0.2
Ecart-type	0.33	0.7	1.8	3.2	10.5	2.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	4.026	0.050		0.90
Nombre de résultats	24	24	23	24	24	24	24	23	24	23	23	24	23	23	23	24	6	24	1	24



Responsable de production