

Laboratoire Indépendant Savoyard

Rapport d'essais

28, Rue des Tattes 74380 NANGY Tel:0450926240 lis@orange.fr

Page 1/1

Producteur : SARL CHAVAZ Père et Fils - Carrière du Salève Utilisateur : Contrôle Extérieur

Granulats: 30/70 concassé

4	
Prélèvement n° 20/005-4	prélevés le 24/01/2020
Classe granulaire	30/70 mm
Origine	Carrière
Mode	Stock au sol
Autre	Main Ecope
Fait par	ETIENNE
Référence	
Observations internes	
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti		1.1 %			EN 1097-5
Teneur en fines		0.46 %			EN 933-1

Analyse granulométrique									
Masse	humide	12332 g	sèche	12196 g					
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitud					
125.000		100.00							
112.000		100.00							
100.000		100.00							
80.000		100.00							
63.000		71.55							
50.000		45.15							
45.000		38.59							
40.000		32.94							
31.500		17.31							
28.000		9.81							
25.000		2.76							
22.400		2.76							
20.000		2.76							
18.000		2.76							
16.000		2.76							
14.000		2.76							
12.500		2.76							
11.200		2.76							
10.000		2.76							
5.000		2.76							
4.000		2.76							
2.000		1.89							
0.063		0.46							



